



## Сортамент квадратных электросварных труб ГОСТ 8642



ЗАО "БелТЭН"  
Беларусь г.Минск, ул.Брикета, 17/1  
+375-17-512-24-40; +375-29-313-77-68

A, мм	Толщина стенки S, мм													
	0,5	0,55	0,6	0,65	0,7	0,8	0,9	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0	2,2
10	0,142	0,155	0,169	0,182	0,195	0,221	0,246	0,271	0,319	-	-	-	-	-
12	0,170	0,186	0,203	0,219	0,235	0,266	0,297	0,328	0,387	0,445	0,473	-	-	-
15	0,228	0,250	0,272	0,294	0,316	0,359	0,402	0,444	0,527	0,607	0,647	-	-	-
18	0,277	0,304	0,331	0,358	0,385	0,438	0,490	0,542	0,645	0,745	0,795	-	-	-
19	0,298	0,327	0,356	0,385	0,414	0,471	0,528	0,584	0,695	0,804	0,858	-	-	-
20	0,302	0,331	0,361	0,390	0,419	0,477	0,535	0,592	0,704	0,814	0,869	1,029	1,134	-
21	0,314	0,345	0,376	0,406	0,437	0,497	0,557	0,616	0,734	0,849	0,906	1,074	1,183	-
25	-	0,426	0,464	0,502	0,540	0,615	0,690	0,764	0,911	1,056	1,128	1,340	1,479	-
30	-	-	-	0,598	0,644	0,734	0,823	0,912	1,088	1,263	1,350	1,606	1,775	-
35	-	-	-	-	0,756	0,862	0,967	1,072	1,281	1,487	1,590	1,895	2,095	-
40	-	-	-	-	-	0,980	1,100	1,220	1,458	1,694	1,812	2,161	2,391	2,619

- В приведенном сортаменте квадратных электросварных труб отображены размеры всех производимых нашим предприятием труб с указанием теоретической массы одного погонного метра.
- Размеры указаны в миллиметрах, теоретический вес в килограммах на 1 метр трубы.
- Прочерк в графе указывает на отсутствие данного размера в стандартной производственной программе.
- Таблица не отражает фактическое наличие интересующей вас трубы на складе предприятия.
- Трубы изготавливаются из холоднокатаной стали марок 08пс, 08кп, 08Ю, в том числе из оцинкованного проката (оцинкованные трубы).
- Длина труб мерная и кратная (по предварительным заявкам) от 3000 мм до 7000 мм.
- Трубы упаковываются в пакеты массой от 1 до 2 тонн.
- Хранение труб осуществляется в закрытых отапливаемых складах.
- Производитель гарантирует отсутствие на поверхности трубы консервационной смазки.